

IsoQure[®] IM 12DMI

Chemischer Name: 1,2-Dimethylimidazol

CAS-Nummer: 1739-84-0

EG-Nummer: 217-101-2

Materialdefinition

Aussehen: Weißer geschmolzener Kristall

Reinheit: $\geq 98,5 \%$

Schmelzpunkt: 38 - 41 °C

Wassergehalt: $\leq 1,0 \%$

Anwendung

IsoQure[®] IM 12DMI wird als Katalysator in Polyurethan-Hartschäumen und Elastomeren verwendet, um die Topflebensdauer des Systems zu verlängern und die Vernetzungsdichte zu erhöhen.

Handhabung, Lagerung und Verpackung

Die Verarbeitung und Verwendung von IsoQure[®] IM 12DMI erfordert angemessenes technisches und professionelles Wissen. Bitte konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt und beachten Sie die lokalen Sicherheitsvorschriften.

Die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Anforderungen, insbesondere zur Vermeidung von Unfällen, zur Arbeitshygiene und zu Patentrechten, müssen beachtet werden.

IsoQure[®] IM 12DMI muss in dicht verschlossenen Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort unter 22°C gelagert werden. Bei richtiger Lagerung ist es mindestens 1 Jahr stabil.

IsoQure® IM 12DMI wird in 150kg Kunststofffässern geliefert.

Regulierungsinformation

EU-REACH-registriert: Nein

TSCA: Gelisted

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Haftungsausschluss / Bedingungen



Revision: 2020-09-23 / 7db2

Wir bemühen uns, in all unseren Dokumentationen genau zu sein. Allerdings wird jegliche Information oder Rat von uns in gutem Glauben, ohne Garantie oder unbegrenzten Anspruch auf Eignung für eine spezifische Anwendung, bereitgestellt. Wir verkaufen nur an qualifizierte Industrienutzer. Die Verantwortung liegt beim Nutzer des Produkts, sorgfältig zu recherchieren und dann das Produkt und seine Anwendungsverfahren im Kontext seines spezifischen Gebrauchs kontinuierlich zu testen. Die Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Vorsicht und liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Die Kautschuk Gruppe übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Unsere allgemeinen [Geschäftsbedingungen \(/info/toc\)](#) gelten.

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind garantierte Mindestwerte für einen Zeitraum beginnend mit dem Tag des Versands. Nach Ablauf dieser Frist benötigt das Produkt zusätzliche Qualitätskontrolltests, kann jedoch sehr gut immer noch innerhalb der Spezifikation sein. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere [Shelf Life Policy \(/info/shelflife\)](#).

Für Updates zu Produktinformationen, überprüfen Sie diese Webseite regelmäßig:

<https://de.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-12dmi>
<https://de.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-12dmi>

☐☐ Dies ist eine Übersetzung unserer ursprünglichen Produktinformationen und Inhalte, die wir Ihnen zur Vereinfachung bereitstellen. Obwohl wir große Sorgfalt bei unseren übersetzten Inhalte walten lassen, können Fehler und Unklarheiten auftreten. Für aktuelle Informationen zu diesem Thema verweisen wir Sie auf unsere internationale Version:

kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-12dmi
(<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-12dmi>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**