

## IsoQure<sup>®</sup> DMP-30

**Chemischer Name:** Tris(dimethylaminomethyl)phenol

**CAS-Nummer:** 90-72-2

**EG-Nr. :** 202-013-9

## Materialdefinition

**Aussehen:** Hellgelbe Flüssigkeit

**Reinheit:** Min. 96%

**Formel:** C<sub>15</sub>H<sub>27</sub>N<sub>3</sub>O

**Molekulargewicht:** 265,39 g/mol

**Index-Nr. :** 603-069-00-0

**Aminwert:** 600 bis 630 mgKOH/g

## Anwendung

IsoQure<sup>®</sup> DMP-30 eignet sich als Beschleuniger und Härter in Epoxidharzsystemen, insbesondere bei der Herstellung von Membranen und in Pultrusionsverfahren, bei denen Verstärkungsmaterialien wie Fasern zunächst mit Harz imprägniert und dann durch eine beheizte stationäre Matrize gezogen werden.

IsoQure<sup>®</sup> DMP-30 kann auch bei der Herstellung von starren Polyisocyanurat-Schäumen eingesetzt werden, wo es als verzögert wirkender Trimerisationskatalysator wirkt und typischerweise in Verbindung mit anderen aminbasierten Mitteln verwendet wird.

## Handhabung, Lagerung und Verpackung

Die Verarbeitung und Verwendung von IsoQure® DMP-30 erfordert ausreichende technische und berufliche Kenntnisse. Bitte konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt und beachten Sie die örtlichen Sicherheitsvorschriften. Die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Anforderungen, insbesondere zur Unfallverhütung, zur Arbeitshygiene und zu Patentrechten, müssen beachtet werden.

IsoQure® DMP-30 muss in dicht verschlossenen Originalbehältern kühl und trocken unter 28°C gelagert werden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist es mindestens ein Jahr stabil.

### **Sicherheit**

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Vermeiden Sie das Einatmen von Dampf oder Nebel. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig wieder verschlossen und aufrecht aufbewahrt werden, um ein Auslaufen zu verhindern. Lagerklasse (TRGS 510): Brennbare, ätzende Gefahrstoffe.

## Regulatorische Informationen

**EU REACH registriert:** Nein (tbd)

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Haftungsausschluss / Bedingungen



Revision: 2020-10-28 / ef4e

Wir bemühen uns, in all unseren Dokumentationen genau zu sein. Allerdings wird jegliche Information oder Rat von uns in gutem Glauben, ohne Garantie oder unbegrenzten Anspruch auf Eignung für eine spezifische Anwendung, bereitgestellt. Wir verkaufen nur an qualifizierte Industrienutzer. Die Verantwortung liegt beim Nutzer des Produkts, sorgfältig zu recherchieren und dann das Produkt und seine Anwendungsverfahren im Kontext seines spezifischen Gebrauchs kontinuierlich zu testen. Die Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Vorsicht und liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Die Kautschuk Gruppe übernimmt keine Haftung

für entstandene Schäden. Unsere allgemeinen [Geschäftsbedingungen \(/info/toc\)](#) gelten.

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind garantierte Mindestwerte für einen Zeitraum beginnend mit dem Tag des Versands. Nach Ablauf dieser Frist benötigt das Produkt zusätzliche Qualitätskontrolltests, kann jedoch sehr gut immer noch innerhalb der Spezifikation sein. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere [Shelf Life Policy \(/info/shelflife\)](#).

Für Updates zu Produktinformationen, überprüfen Sie diese Webseite regelmäßig:

<https://localhost/products/epoxy/isoquire-dmp-30>  
(<https://localhost/products/epoxy/isoquire-dmp-30>)

☐ Dies ist eine Übersetzung unserer ursprünglichen Produktinformationen und Inhalte, die wir Ihnen zur Vereinfachung bereitstellen. Obwohl wir große Sorgfalt bei unseren übersetzten Inhalte walten lassen, können Fehler und Unklarheiten auftreten. Für aktuelle Informationen zu diesem Thema verweisen wir Sie auf unsere internationale Version:

**[kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30](https://kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30)**  
**(<https://kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30>)**

© 2001-2025 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)**

**[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)**