

Isobond® DMP-40

Materialdefinition

Chemische Grundlage: Aliphatisches blockiertes Polyisocyanat

Lieferform: Weißes Liquid

Viskosität (25 °C): Ca. 500 mPa·s

pH-Wert: 7,0 - 9,0

NCO-Gehalt: 9,0 - 11,0

Feststoffgehalt: 36,0 - 39,0%

Dichte: 1070 kg/m³

Anwendungen

Isobond DMP-40 ist ein lösemittelfreies blockiertes Vernetzungsmittel, das für PU-Lacke und Klebstoffe geeignet ist, welche auf PU- und PVC-Artikel für Transfersysteme oder Direktbeschichtung aufgetragen werden. Die typische Dosierung liegt zwischen 3 und 7 pph. Der Deblockiervorgang des Vernetzungsmittels erfolgt über 120°C. Isobond DMP verbessert die Beständigkeit gegen Hydrolyse, Hitze und Lösemittel.

Handhabung, Lagerung und Verpackung

Haltbarkeit nach Lieferung in geschlossenen Behältern: 12 Monate

Das Produkt ist mindestens ein Jahr lang stabil, wenn es in versiegelter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C ohne Sonneneinstrahlung gelagert wird. Kälteempfindlich. Vor Gebrauch umrühren.

Regulatorische Informationen

EU REACH-Registrierung: Nicht anwendbar

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Haftungsausschluss / Bedingungen



Revision: 2023-09-18 / 2542

Wir bemühen uns, in all unseren Dokumentationen genau zu sein. Allerdings wird jegliche Information oder Rat von uns in gutem Glauben, ohne Garantie oder unbegrenzten Anspruch auf Eignung für eine spezifische Anwendung, bereitgestellt. Wir verkaufen nur an qualifizierte Industrienutzer. Die Verantwortung liegt beim Nutzer des Produkts, sorgfältig zu recherchieren und dann das Produkt und seine Anwendungsverfahren im Kontext seines spezifischen Gebrauchs kontinuierlich zu testen. Die Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Vorsicht und liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Die Kautschuk Gruppe übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Unsere allgemeinen [Geschäftsbedingungen \(/info/toc\)](#) gelten.

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind garantierte Mindestwerte für einen Zeitraum beginnend mit dem Tag des Versands. Nach Ablauf dieser Frist benötigt das Produkt zusätzliche Qualitätskontrolltests, kann jedoch sehr gut immer noch innerhalb der Spezifikation sein. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere [Shelf Life Policy \(/info/shelflife\)](#).

Für Updates zu Produktinformationen, überprüfen Sie diese Webseite regelmäßig:

<https://de.kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>
(<https://de.kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>)

☐☐ Dies ist eine Übersetzung unserer ursprünglichen Produktinformationen und Inhalte, die wir Ihnen zur Vereinfachung bereitstellen. Obwohl wir große Sorgfalt bei unseren übersetzten Inhalte walten lassen, können Fehler und Unklarheiten auftreten. Für aktuelle Informationen zu diesem Thema verweisen wir Sie auf unsere internationale Version:

kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp
[\(https://kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp\)](https://kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp)

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**