

Isolan AHT

Materialdefinition

Aussehen: Milchig-weiße Flüssigkeit

Fester Inhaltsstoff: 42,0 - 44,0 %

Brookfield-Viskosität (25°C): Max 500 mPa.s

pH-Wert: 8,0 - 9,0

Anwendung

Isolan AHT ist eine selbstvernetzende Acryllösung, die sich für die Herstellung von transparenten oder getönten Grundierungen sowie Versiegler eignet, die das Durchsickern von Flecken unterdrücken können. Ein Zusatz von Zinkoxid ist in diesen Mischungen nicht notwendig. Mit Isolan AHT hergestellte Filme zeichnen sich durch eine gute Schleifbarkeit und beeindruckende Kratzfestigkeit aus.

Lagerung

Die optimale Lager- und Handhabungstemperatur liegt zwischen 5 °C und 30 °C. Das Produkt muss vor Hitze und Frost geschützt werden, um die Wirksamkeit zu erhalten. Behälter dürfen nicht wieder gefüllt werden, nachdem sie geöffnet wurden. Bei sachgemäßer Lagerung ist Isolan AHT mindestens 12 Monate nach Verlassen unseres Lagers stabil.

Verpackung

Isolan AHT ist erhältlich in IBCs (je 1000kg) und Fässern (je 210kg). Die Mindestabnahme sind 2 Paletten mit je 8 Fässern oder 1 IBC.

Regulierungsinformationen

EU-REACH-registriert: Nicht anwendbar

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Haftungsausschluss / Bedingungen



Revision: 2023-09-22 / 87b1

Wir bemühen uns, in all unseren Dokumentationen genau zu sein. Allerdings wird jegliche Information oder Rat von uns in gutem Glauben, ohne Garantie oder unbegrenzten Anspruch auf Eignung für eine spezifische Anwendung, bereitgestellt. Wir verkaufen nur an qualifizierte Industrienutzer. Die Verantwortung liegt beim Nutzer des Produkts, sorgfältig zu recherchieren und dann das Produkt und seine Anwendungsverfahren im Kontext seines spezifischen Gebrauchs kontinuierlich zu testen. Die Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Vorsicht und liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Die Kautschuk Gruppe übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Unsere allgemeinen [Geschäftsbedingungen \(/info/toc\)](#) gelten.

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind garantierte Mindestwerte für einen Zeitraum beginnend mit dem Tag des Versands. Nach Ablauf dieser Frist benötigt das Produkt zusätzliche Qualitätskontrolltests, kann jedoch sehr gut immer noch innerhalb der Spezifikation sein. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere [Shelf Life Policy \(/info/shelflife\)](#).

Für Updates zu Produktinformationen, überprüfen Sie diese Webseite regelmäßig:

<https://de.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>
(<https://de.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>)

☐☐ Dies ist eine Übersetzung unserer ursprünglichen Produktinformationen und Inhalte, die wir Ihnen zur Vereinfachung bereitstellen. Obwohl wir große Sorgfalt bei unseren übersetzten Inhalte walten lassen, können Fehler und Unklarheiten auftreten. Für aktuelle Informationen zu diesem Thema verweisen wir Sie auf unsere internationale Version:

kautschuk.com/products/textile/isolan-aht
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**